

## Immermortel WR 5

### Szybkowiążąca zaprawa montażowa

<b>PRZEZNACZENIE</b>	montaż pierścieni włączów kanałowych oraz kołnierzy wpustów deszczowych
<b>OBSZAR ZASTOSOWANIA</b>	infrastruktura komunikacyjna   budownictwo kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne
<b>WŁAŚCIWOŚCI</b>	płynna konsystencja   początek wiązania zaprawy - po 5 min   wytrzymałość po ok. 60 min - 16 MPa   na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych   z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych   ograniczony skurcz   mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12   ogranicza wnikanie chlorków zgodnie z PN-EN 13529   zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17   zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
<b>ZAKRES STOSOWANIA</b>	grubość podlewki od 3 do 50 mm
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>	warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża jest spełnienie wymienionych zaleceń: - <b>podłoże wytrzymałe</b> – wytrzymałość podłoża z betonu cementowego badana metodą „pull-off” - 1,5 MPa; podłoża ceglane - 1,0 MPa - <b>podłoże uszorstnione</b> – kruszywo odkryć na wysokość co najmniej 2 mm metodą piaskowania, hydropiaskowania lub hydromonitoringu; w przypadku frezowania betonu powierzchnię obrobić metodą np. hydrodynamiczną w celu usunięcia nadbitych fragmentów betonu - <b>podłoże czyste</b> – powierzchnię betonową oczyścić z luźnych frakcji, pyłów, szlamu cementowego, plam oleju i innych zanieczyszczeń - <b>podłoże matowo - wilgotne</b> - powierzchnia betonowa/cegłana, wilgotna, jednolicie ciemna i matowa, bez przebarwień; ewentualne zastoiny wody usunąć sprężonym powietrzem bez zanieczyszczeń olejem - <b>stal zbrojeniowa</b> - odkryte elementy stalowe należy oczyścić z zanieczyszczeń i rdzy do stopnia czystości Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1 - szalunek wewnątrz włązu należy stabilnie zamocować i bardzo dokładnie uszczelnić
<b>PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY DO APLIKACJI</b>	- do mieszania zaprawy należy przystąpić jeśli właściwie przygotowano podłoże i zamocowano szalunek - stosować wodę wodociągową lub spełniającą wymagania PN-EN 206-1 - ilość wody zarobowej: 4,5 l (±0,2 l) /25 kg suchej mieszanki - temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki, rodzaj mieszalnika mogą dodatkowo wpłynąć na zmianę ilości wody
<b>MIESZANIE</b>	- stosować wolnoobrotowe mieszadło 300 obrotów/min - mieszanie przy użyciu kielni jest niedopuszczalne - odmierzyć zalecaną ilość wody zarobowej - wlać wodę do pojemnika i mieszając wsypać zawartość worka - mieszać co najmniej 2 min
<b>APLIKACJA</b>	<b>Ręcznie</b> - świeżą zaprawę wylewać bezpośrednio z np. kasty budowlanej, pojemnika w miejsce aplikacji - z uwagi na krótki czas obróbki zaleca się przygotowanie zaprawy w pobliżu miejsca aplikacji
<b>CZYSZCZENIE</b>	- narzędzia, urządzenia czyścić wodą
<b>WSKAZÓWKI</b>	- prace należy prowadzić przy temperaturze otoczenia i podłoża od +1°C do +30°C - w przypadku prowadzenia prac w temperaturze poniżej 0°C należy podgrzać wodę do temperatury +30°C - temperatura suchej mieszanki oraz mocowanych elementów typu rama włązu, prefabrykaty betowe powyżej +5°C - czas przydatności do użycia świeżej zaprawy zależy od temperatury otoczenia, wody, materiału i wynosi np.: w przypadku temperatury 30°C – 2 min w przypadku temperatury 2°C – 4 min
<b>PIELĘGNACJA</b>	- świeżą zaprawę chronić przed wiatrem, przeciągiem, nasłonecznieniem oraz oddziaływaniem ujemnych temperatur przez okrycie włókniną lub Immermata
<b>ZUŻYCIE</b>	- orientacyjne zużycie suchej mieszanki: 1,85 kg/m <sup>2</sup> /mm; 1850 kg/m <sup>3</sup> - z 25 kg suchej mieszanki uzyskasz ok. 13,5 l świeżej zaprawy
<b>MAGAZYNOWANIE</b>	- worek należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia - przydatność do stosowania suchej mieszanki: 12 miesięcy od daty produkcji

# Immermortel WR 5

## Szybkowiążąca zaprawa montażowa

### FORMA DOSTAWY

- 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE
- 48 worków x 25 kg = 1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety

### DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] po: 1 h / po 1 dniu / 7 dniach / 28 dniach	16 / 30 / 40 / 52
Wytrzymałość na zginanie [MPa] po: 1 h / po 1 dniu / 7 dniach / 28 dniach	3,5 / 5,5 / 7,0 / 9,0
Uziarnienie [mm]	0,06 – 0,5
Zużycie [kg/l]	1,75
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C określona zmianą wytrzymałości na ściskanie i zginanie	200 cykli
Skurcz po 56 dniach wg PN-EN 12617-4 [mm/m]	≤ 0,75
Pęcznienie po 56 dniach wg PN-EN 12617-4 [mm/m]	≤ 0,1
Stopień wodoszczelności wg PN-88/B-06250	W 12
Absorpcja kapilarna [ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ ]	<0,5
Moduł sprężystości przy ściskaniu [GPa]	≥ 20
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metodą "pull-off" [MPa]	>2,0
Zawartość jonów chlorkowych [%]	≤ 0,05
Przyczepność przy wyrwywaniu	Przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciąż. 75 kN
Reakcja na ogień	klasa A1

### KLASY EKSPOZYCJI MATERIAŁU

WG PN-EN 206-1

IPN-B 06265 - KRAJOWEGO

UZUPEŁNIENIA PN-EN 206-1

Klasa ekspozycji Immermortel WR 5						
XO	XC 1 2 3 4	XD 1 2 3	XS 1 2 3	XF 1 2 3 4	XA 1 2 3	XM 1 2 3
•	• • •	• •	•	• •	•	

\*spełnia wymagania

### INFORMACJE DODATKOWE

Produkt zawiera cement. Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie.

Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Immerbau Sp. z o.o.**  
ul. Wołowska 92a  
60-167 Poznań  
tel. 61 624 86 34  
[www.immerbau.pl](http://www.immerbau.pl)

Wydanie: 27-01-2020  
Po ukazaniu się nowego wydania karta przestaje obowiązywać

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Immerbau Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Immerbau Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Immerbau Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej. Przedstawione dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20°C. Niższa temperatura opóźnia, natomiast wyższa przyspiesza przyrost wytrzymałości.