

Immerschutz PVZ

Powierzchniowy środek opóźniający wiązanie betonu, zapraw

PRZEZNACZENIE	<ul style="list-style-type: none"> opóźnienie wiązania betonu, zaprawy na jego powierzchni w celu uzyskania szorstkiej faktury z odsłoniętym kruszywem pielęgnacja i ochrona przed odparowaniem wody z betonu i zapraw
OBSZAR ZASTOSOWANIA	<ul style="list-style-type: none"> infrastruktura komunikacyjna budownictwo: drogowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka
WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none"> opóźnia wiązanie cementu w górnej warstwie na bazie polimerów łatwe uzyskanie wymaganej faktury lub szorstkości powierzchni w procesie zmywania aplikacja natryskiem jednokomponentowy odporny na alkalia z podłoża ogranicza odparowanie wody redukuje ryzyko powstawania rys skurczowych nie zawiera rozpuszczalników
PRZYGOTOWANIE DO APLIKACJI	<ul style="list-style-type: none"> materiał dokładnie wymieszać przez aplikacją
APLIKACJA	<ul style="list-style-type: none">- materiał nanosić równomiernie najlepiej metodą natrysku- aplikację rozpocząć najlepiej do 1 godz. od momentu zakończenia obróbki betonu, zaprawy- dla uzyskania właściwego efektu preparat nanieść obficie na całej powierzchni wg zalecanego zużycia- nierównomierna aplikacja preparatu może spowodować, że głębokość wymywania nie będzie jednakowa na całej powierzchni- biała barwa produktu ułatwia dostrzeżenie miejsc, gdzie materiał nie został naniesiony- nie nanosić na kałuże wody (należy je usunąć)- zalecane jest przeprowadzenie prób w miejscu w budowania aby ustalić zużycie materiału, czas reakcji oraz intensywności zmywania hydrodynamicznego- po aplikacji chronić przed deszczem i mrozem <p>Uzyskanie określonej struktury - odsłanianie ziaren kruszywa:</p> <ul style="list-style-type: none">- powierzchnię z naniesionym preparatem należy słuukać wodą pod ciśnieniem- końcówkę dyszy trzymać w odległości około 10-20 cm od zmywanej powierzchni- kąt między strumieniem wody a powierzchnią powinien wynosić ok. 45°- zmywanie powinno odbywać się zwykle między 4 a 24 h od momentu nałożenia preparatu (w zależności od warunków pogodowych, rodzaju cementu i receptury betonu)- w przypadku ekspozycji powierzchni na działanie wiatru, silnego nasłonecznienia zmywanie może odbywać się po 4 do 12 godzin- przy bardzo wysokiej temperaturze ($\geq +35^{\circ}\text{C}$) eksponowaną powierzchnię należy zmyć po 4 do 8 godzin
CZYSZCZENIE	<ul style="list-style-type: none">- narzędzia, urządzenia czyścić wodą od razu po zakończeniu natrysku
WSKAZÓWKI	<ul style="list-style-type: none">- w przypadku prac w temperaturze poniżej $+5^{\circ}\text{C}$ oraz powyżej $+30^{\circ}\text{C}$ prosimy o kontakt z doradcą technicznym- temperatura betonu, zaprawy oraz otoczenia od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$- zmytą powierzchnię betonu z odsłoniętym kruszywem należy dalej pielęgnować przy pomocy środka pielęgnacyjnego na bazie parafin lub akryli; wilgotnych mat (włókna nieprzerwane wilgotna), zraszania wodą. Metoda pielęgnacji zależy od dalszego przeznaczenia powierzchni. <p>Uwaga: temperatura wody używanej do pielęgnacji zbliżona do temperatury otoczenia i wiążącego betonu, zaprawy – średnie odchylenie $\pm 5^{\circ}\text{C}$; zbyt duża różnica temperatury między górną, a dolną strefą wiążącego betonu, zaprawy może doprowadzić do powstawania rys</p>
ZUŻYCIE	<ul style="list-style-type: none">- orientacyjne zużycie: 150 do 300 ml/m² w zależności od porowatości i nierówności podłoża oraz straty podczas aplikacji
MAGAZYNOWANIE	<ul style="list-style-type: none">- przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia, chronić przed mrozem- przydatność do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji
FORMA DOSTAWY	<ul style="list-style-type: none">- kanister 20l, beczka 200l, IBC 1000l- 24 kanistry x 20 l na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety

Immerschutz PVZ

Powierzchniowy środek opóźniający wiązanie betonu, zapraw

DANE TECHNICZNE

Barwa	jednorodna mleczna ciecz
Zawartość substancji nietlonych [%]	~40
Wskaźnik ograniczenia odparowania wody przy zużyciu 0,20 l [%]	70
Zużycie [l/m ²]	0,15 – 0,30
Gęstość [g/cm ³]	1,04
Lepkość [mPa s]	>300

INFORMACJE DODATKOWE

Należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymają Państwo na życzenie. Utylizacja opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Immerbau Sp. z o.o.
ul. Wołowska 92a
60-167 Poznań
tel. 61 624 86 34
www.immerbau.pl

Wydanie: 16-07-2020
Po ukazaniu się nowego wydania karta przestaje obowiązywać

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z badań i doświadczeń Immerbau Sp. z o.o., jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzić próby. Za prawidłowość przedstawionych danych Immerbau Sp. z o.o. odpowiada tylko w ramach warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla Immerbau Sp. z o.o. zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej. Przedstawione dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20°C. Niższa temperatura opóźnia, natomiast wyższa przyspiesza proces chemiczny.